

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО "Стройпленки", ОГРН 1200200013595
ПО ЗАКАЗУ: ООО «Строительный дискаунтер» ИНН 9702039189
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 129090, г. Москва, пер. Астраханский, д.1/15,
пом. III, ком.7
С вопросами и предложениями обращаться по тел. (8332) 21-11-22 или
по адресу РФ, 610998, Кировская область, г. Киров, ул.
Производственная, д.29/1
Прием претензий: starke_tm@mail.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Ветрозащита А



Описание продукции:

Starke - однослойная мембрана для ветро- и влагозащиты.

Область применения:

Применяется для устройства защиты теплоизоляционного слоя от внешних воздействий.

Наименование показателя	Ветрозащита А
Материал	нетканый полипропилен белого цвета
Поверхностная плотность, г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	75 $\pm 10\%$
Площадь в рулоне, м2	70
Ширина рулона, м допустимое отклонение $+2\%$	1,6
Разрывная нагрузка, полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее -продольная -поперечная	130 80
Интегрированная клеящая лента	Да
Интегрированная ответная лента	Да
Водоупорность, мм водного столба, не менее	не менее 110
Паропроницаемость, г/(м2*24 ч)	не менее 900
Температурный диапазон применения (справочное значение), °C	от -50 до +80
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	90 дней (3 мес)

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 C на расстояние не менее 1м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО "Стройпленки", ОГРН 1200200013595
ПО ЗАКАЗУ: ООО «Строительный дискаунтер» ИНН 9702039189
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 129090, г. Москва, пер. Астраханский, д.1/15,
пом. III, ком.7
С вопросами и предложениями обращаться по тел. (8332) 21-11-22 или
по адресу РФ, 610998, Кировская область, г. Киров, ул.
Производственная, д.29/1
Прием претензий: starke_tm@mail.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Пароизоляция В



Описание продукции:

Starke - двухслойная пленка для пароизоляции стен, потолка и крыши.

Область применения:

Применяется для предотвращения попадания влаги из помещения в теплоизоляционный слой.

Наименование показателя	Пароизоляция В
Материал	нетканый полипропилен белого цвета
Поверхностная плотность, г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	55 $\pm 10\%$
Площадь в рулоне, м2	70
Ширина рулона, м допустимое отклонение $+2\%$	1,6
Разрывная нагрузка, полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее -продольная -поперечная	95 50
Интегрированная клеящая лента	Да
Интегрированная ответная лента	Да
Водоупорность, мм водного столба, не менее	не менее 2000
Паропроницаемость, г/(м2*24 ч)	0
Температурный диапазон применения (справочное значение), °C	от -50 до +80
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	90 дней (3 мес)

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °C на расстояние не менее 1м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО "Стройпленки", ОГРН 1200200013595
ПО ЗАКАЗУ: ООО «Строительный дискаунтер» ИНН 9702039189
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 129090, г. Москва, пер. Астраханский, д.1/15,
пом. III, ком.7
С вопросами и предложениями обращаться по тел. (8332) 21-11-22 или
по адресу РФ, 610998, Кировская область, г. Киров, ул.
Производственная, д.29/1
Прием претензий: starke_tm@mail.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Гидроизоляция D



Описание продукции:

Starke - двухслойная тканная гидроизоляция теплоизоляционного слоя

Область применения:

Применяется для паро и гидроизоляции теплоизоляционного слоя и внутренних элементов конструкции кровли, стен и перекрытий от влаги, дождя, снега, ветра и пыли.

Наименование показателя	Пароизоляция D
Материал	полипропиленовая ткань серого цвета, ламинированная защитной плёнкой
Поверхностная плотность , г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	70 $\pm 10\%$
Площадь в рулоне , м2	70
Ширина рулона , м допустимое отклонение $+ 2\%$	1,5
Разрывная нагрузка , полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее	
-продольная	605
-поперечная	452
Интегрированная клеящая лента	Да
Интегрированная ответная лента	Да
Водоупорность , мм водного столба, не менее	не менее 2000
Паропроницаемость , г/(м2*24 ч)	0
Температурный диапазон применения (справочное значение), °C	от -50 до +80
Стойкость к атмосферному воздействию , дней	90 дней (3 мес)

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до $+50^{\circ}\text{C}$ на расстояние не менее 1м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.

ПРОИЗВЕДЕНО: ООО "Стройпленки", ОГРН 1200200013595
 ПО ЗАКАЗУ: ООО «Строительный дискаунтер» ИНН 9702039189
 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 129090, г. Москва, пер. Астраханский, д.1/15,
 пом. III, ком.7
 С вопросами и предложениями обращаться по тел. (8332) 21-11-22 или
 по адресу РФ, 610998, Кировская область, г. Киров, ул.
 Производственная, д.29/1
 Прием претензий: starke_tm@mail.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Супердиффузионная мембрана АМ



Описание продукции:
 Starke - диффузионная трехслойная мембрана для гидроизоляции и ветрозащиты

Область применения:
 Применяется для гидроизоляции и ветрозащиты теплоизоляционного слоя кровельной конструкции, внешних конструкций стен

Наименование показателя	Супердиффузионная мембрана АМ
Материал	диффузионная трехслойная мембрана Бежевая
Поверхностная плотность, г/м2, допустимое отклонение $\pm 10\%$	90 $\pm 10\%$
Площадь в рулоне, м2	70
Ширина рулона, м допустимое отклонение $+ 2\%$	1,5
Разрывная нагрузка, полоски 50x100 мм, Н/5 см, не менее	
-продольная	160
-поперечная	90
Интегрированная клеящая лента	Да
Интегрированная ответная лента	Да
Водоупорность, мм водного столба, не менее	не менее 1000
Паропроницаемость, г/(м2*24 ч)	не менее 700
Температурный диапазон применения (справочное значение), °C	от -50 до +80
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	90 дней (3 мес)

Рулонный материал должен храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °C на расстояние не менее 1м от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений.